



## Шпатлевка SOFT



Артикул	Описание	В коробке
10.120.0900	0.9 кг шпатлевка / вкл. отвердитель	6 шт.

Высококачественная двухкомпонентная наполняющая и финишная полиэфирная шпатлевка средней плотности. Применяется для заполнения небольших и средних по размеру неровностей в процессе кузовного ремонта автомобилей.

- Обладает прекрасной адгезией к оцинкованной стали, алюминию, а также обычной стали, стеклопластикам и луженым поверхностям
- Быстро сохнет
- Легко шлифуется с применением машинной и ручной шлифовки
- Перекрывается акриловыми и эпоксидными наполнителями.

Адгезия к материалам	
Обычная и оцинкованная сталь	+
Алюминий	+
Стеклопластики	+
Старое / заводское лакокрасочное покрытие	+

## Подготовка к нанесению



- Очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем
- Шлифовать металлическую поверхность и стеклопластики абразивами P80-180
- Неповрежденные заводские / ремонтные покрытия, включая катафорезный грунт, отшлифовать «по-сухому» абразивом P180 или заматировать
- Отшлифовать кромки абразивами P150 или P180
- Повторно очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем и тщательно высушить

## Нанесение



Добавить 2–3 % по весу отвердителя  
ВРО или Р



Жизнеспособность: 3–4 минуты

## Сушка, шлифование



20 минут / 20°C  
5 минут / 60°C



Шлифовать абразивами P80 – P180

## Примечания



- Не наносить на неотшлифованные поверхности
- Полная адгезия к оцинкованным поверхностям достигается не ранее чем через 1 час
- Не наносить на не полностью отверженные лакокрасочные покрытия
- Не наносить на термопластичные покрытия и проправливающие грунты
- Использовать указанное количество отвердителя во избежание обесцвечивания лакокрасочного покрытия и образования других дефектов
- Во избежание впитывания материала не наносить лакокрасочные покрытия непосредственно на полиэфирные шпатлевки
- Перед применением выдержать материал при комнатной температуре

## Технические характеристики

Цвет	желтый
Плотность (при 20°C), г/см³	1.897
Срок годности шпатлёвки и отвердителя	24 месяца