



## Шпатлевка GLAS



| Артикул     | Описание                            | В коробке |
|-------------|-------------------------------------|-----------|
| 10.121.0900 | 0.9 кг шпатлевка / вкл. отвердитель | 6 шт.     |
| 10.121.1800 | 1.8 кг шпатлевка / вкл. отвердитель | 6 шт.     |

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка GLAS используется для перекрывания зазоров, заполнения небольших отверстий и участков деталей, поврежденных коррозией, а также глубоких неровностей. После высыхания шпатлевка становится очень прочной и водостойкой.

- Обладает высокой адгезией к металлическим и неметаллическим подложкам: оцинкованной и обычной стали, алюминию, стеклопластикам
- Имеет высокую механическую прочность благодаря усилиению стекловолокном
- Используется для ремонта легковых автомобилей, а также в производстве металлоконструкций, судов, фургонов и прочего
- Обладает высокой вертикальной стабильностью
- Ограниченно шлифуется.

| Адгезия к материалам                      |   |
|---|---|
| Обычная и оцинкованная сталь              | + |
| Алюминий                                  | + |
| Стеклопластики                            | + |
| Старое / заводское лакокрасочное покрытие | + |

### Подготовка к нанесению



- Очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем
- Шлифовать металлическую поверхность и стеклопластики абразивами P80 – P180
- Неповрежденные заводские / ремонтные покрытия, включая катафорезный грунт, отшлифовать «по-сухому» абразивом P180 или заматировать
- Отшлифовать кромки абразивами P150 или P180
- Повторно очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем и тщательно высушить

### Нанесение



Добавить 2–3 % по весу отвердителя ВРО или Р



Жизнеспособность: 4–5 минут

### Сушка, шлифование



20 минут / 20°C  
10 минут / 60°C



Шлифовать абразивами P80 – P120

### Примечания



- Не наносить на неотшлифованные поверхности
- Полная адгезия к оцинкованным поверхностям достигается не ранее чем через 1 час
- Не наносить на не полностью отвержденные лакокрасочные покрытия
- Не наносить на термопластичные покрытия и проправливающие грунты
- Использовать указанное количество отвердителя во избежание обесцвечивания лакокрасочного покрытия и образования других дефектов
- Во избежание впитывания материала не наносить лакокрасочные покрытия непосредственно на полимерные шпатлевки
- Перед применением выдержать материал при комнатной температуре

### Технические характеристики

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Цвет                                  | зеленый   |
| Плотность (при 20°C), г./см³          | 1.646     |
| Срок годности шпатлевки и отвердителя | 24 месяца |